

## ФАСАДНЫЕ КРАСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ

# COLORSIL<sup>®</sup> M

### SCH 33

**Употребление:** COLORSIL M фасадная краска для финальной обработки штукатурок и всех силикатных оснований. Она водонепроницаемая, паропроницаемая с низким диффузионным сопротивлением водяному пару. COLORSIL M - это фасадная краска для общего использования, она предназначена прежде всего для объектов-памятников. Пригодна для пока не окрашенных известковых, известко-цементных, цементных и оздоровительных штукатурок, песчанниковых и бетонных оснований и реставрации старых минеральных оснований.

Не рекомендуется для оснований из гипса, пластмасс и поверхности имеющей старые покрытия дисперсионных, силиконовых фасадных красок и для штукатурок содержащих акрилатные дисперсии!

**Состав:** Смесь пигментов и неорганических заполнителей диспергированных в силикатной связке с добавкой акрилатной связки наиболее в содержании 4 % гидрофобизационного и микробицидного средства.

**Оттенок:** Изготавливается в нестандартном белом оттенке и оттенках по фирменному набору образцов.

**Параметры покрывающей массы:**

содержание нелетучих компонентов:	мин. 65 %
вид:	вязкая жидкость, образование легко размешательных осадок разрешено
удельный вес:	1300 кг./м <sup>3</sup>
вязкость:	прибл. 1,00 Pa.s
pH:	прибл. 12

**Параметры высушенного покрытия:**

вид:	матовый, без загрязнения
эквивалентная диффузионная толщина:	0,08 - 0,1 м (отвечает прибл. 0,03 по DIN)
степень блеска:	мин. 4 – 5
перекрытие:	1

**Подготовка поверхности:** Все основания должны быть когезионные, сухие, обеспыленные, обезжиренные и избавленные от биологического нападения и минеральных выпцетов. Покрывание новых штукатурок зависит от атмосферных условий во время их вызревания - прибл. 6 недель после укончения, это значит по степени карбонизации в глубину прибл. 2 мм. Из старых штукатурок надо устранить первоначальные покрытия дисперсионных, силиконовых и других фасадных красок, поверхность надо тщательно омыть и оставить высохнуть. Основание пропитать пенетратором FIXASIL M SCH 04. Время высыхания пенетратора - прибл. 12 часов.

**Условия покрытия:** Перед применением покрытия рекомендуется сделать пробочное покрытие меньшей поверхности и установить оптимальный расход и разбавление. Краску перед использованием полностью перемешать. COLORSIL M применяется в двух слоях, второе покрытие делается после полного высыхания предыдущего слоя. Время между покрытиями зависит от климатических условий, время высыхания - от 12 часов до суток.

**Температурный интервал для применения 6 - 30 °С. Во время применения защищайте поверхность от прямого солнечного света и до высыхания перед дождём!**

**Предупреждение:** Все поверхности, которые не красятся (особенно стеклянные, глазури облицовок и плиток), надо тщательно прикрыть. Покрытие оставляет неустраняемые следы на силикатных поверхностях.

**Способ применения:** Валиком, щёткой или распылением.

**Расход краски:** 0,3 – 0,5 кг. / кв.м. ( 0,25 – 0,3 л./кв.м.) – с двумя покрытиями на гладких повахностях - в зависимости от впитываемости

**Разбавление:** Консистенция системы покрытия отвечает нанесению щёткой, валиком - если требуется, то можно сделать разбавление, но не больше чем 10 % пенетратора FIXASIL M SCH 04. Соблюдайте коэффициент разбавления, иначе может произойти изменение оттенка.

**Охрана здоровья и безопасность:** Изделие является сильной щёлочью, его можно разбавлять водой, из кожи хорошо смывается. Во время работы не принимать еду, напитки, не курить, кожу защищать перчатками и защитной одеждой, глаза очками. После попадания в глаза, вымывать струей воды, если появится проблема касающаяся здоровья, обратитесь к врачу.

**Жизнеспособность:** **Срок службы системы 20-30 лет – в зависимости от меры загрязнения среды.**

**Хранение:** В закрытых тарах в крытых помещениях с температурой 6 – 30 °С. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.