

ECOLOR® - Фасадная акрилатная краска

(SCH 30)

Применение:	Акрилатная краска ECOLOR SCH 30 - разбавляемая водой краска для финальной отделки поверхностей стен, бетонных панелей, гипсовых панелей, древесноволокнистых плит и иных облегченных строительных материалов и пластмасс. Обеспечивает защиту и придает однородность цвета подложки. Покрытие является паропроницаемым и гидрофобным.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 25070 испытан Техническим строительным испытательным институтом свидетельство № T06-0283/95 - R/100 и MV ČR рег. № PO - 1892/I-95.
Состав:	Смесь пигментов и наполнителей диспергированных в акрилатной дисперсии с примесью добавок. Не содержит формальдегид и тяжелые металлы!
Оттенок:	Производится в белом цвете и оттенках в соответствии с фирменным каталогом цветов.
Параметры краски:	плотность: 1450 кг/м ³ содержание нелетучих компонентов: мин 63 % внешний вид: средневязкая жидкость.
Параметры высохшего покрытия:	внешний вид: матовый диффузионное сопротивление: прибл. 0,5
Подготовка поверхности:	а) <i>новые штукатурки:</i> должен быть завершен процесс карбонизации на глубину 1 - 2 мм б) <i>старые штукатурки:</i> удалить все отслаивающиеся покрытия, помыть струей воды под давлением с применением сапуната, поверхность отремонтировать и выровнять штукатуркой. в) <i>древесноволокнистые, древесностружечные и гипсовые плиты:</i> новые поверхности отшлифовать, устранить пыль и свободные части.
Способ применения:	Все впитывающие поверхности пропитать пенетратором PENECO. ECOLOR наносится в двух слоях. Второй слой наносится после полного высыхания первого. Интервал времени между нанесениями слоев зависит от погодных условий, время высыхания краски 1 - 2 часов. При температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % покрытие является просохшим до истечения 24 часов. Температура применения: 5 - 30 °С. При нанесении следует оберегать поверхность от попадания прямого солнечного света и, до высыхания, от дождя!
Способ нанесения:	Кистью, валиком, распылением. Параметры пневматического распыления: аппарат Wagner finisch 300, форсунка 0,43 мм, давление 214 кРа, угол распыления 40°, фильтрование через сито 0,56 мм.
Расход:	0,25 - 0,4 кг/кв.м - при нанесении в два слоя.
Разбавление:	Краска имеет консистенцию пригодную для нанесения кистью или

	валиком. В случае необходимости можно разбавлять пропиткой PENECO.
Уход за инструментами:	После использования инструменты помыть водой и во время перерывов предохранять от засыхания.
Правила безопасности труда:	Невысохший на коже продукт хорошо смывается водой. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). При попадании в глаза промывать струей воды, в случае недомогания обратиться к врачу.
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Долговечность покрытия:	15 - 20 лет, в зависимости от степени загрязнения окружающей среды.
Гарантия:	5 лет, при соблюдении условий применения.
Условия хранения:	В прохладном месте. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.