

ECOLOR® PROFİ - Дисперсная эмаль

(SCH 50)

Применение:	Водоразбавляемая краска для дерева ECOLOR PROFİ на основе акрилатного связующего предназначена для покрытий дерева и деревянных конструкций - деревянных потолков, облицовки, окон, дверей, полок, деревянных деталей, мебели и т.д. Предназначена для интерьеров, но может использоваться и в экстерьерах. Бархатный блеск покрытия придает изделиям элегантный вид. Антиблокирующие свойства предотвращают клейкость и улучшают, таким образом, качество покрытия при применении для окон и дверей. При использовании антикоррозионной грунтовки можно краску использовать и для покрытий на металл.
Свойства:	Покрытие ECOLOR PROFİ имеет большую кроющую способность, светостойкость, стойкость к атмосферным влияниям, гидрофобность, а также хорошую адгезию к старым покрытиям. Все цветовые оттенки смешиваемы между собой. При использовании антикоррозионной грунтовки можно краску использовать и для покрытий на металл.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 16700. ECOLOR PROFİ SCH 50 владеет маркой „ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕРЕЖНЫЙ ПРОДУКТ“
Состав:	Смесь пигментов и наполнителей с примесью добавок диспергированных в акрилатной дисперсии.
Оттенок:	Производится в ненормированном белом цвете и в оттенках в соответствии с фирменным каталогом, другие цвета - по договоренности с производителем.
Параметры краски:	плотность: 1310кг/м ³ содержание нелетучих компонентов: мин. 53% внешний вид: средневязкая жидкость без чужеродных примесей.
Параметры покрытия:	внешний вид: бархатный блеск. кроющая способность: 1
Подготовка поверхности:	Подложка должна быть сухая, чистая и отшлифованная до матового блеска. Старые некомпактные покрытия должны быть удалены. При применении для покраски окон и дверей использовать только уплотнения совместимые с акрилатными системами.
Способ применения:	Дисперсная эмаль ECOLOR PROFİ наносится в два слоя, второй слой после высыхания первого. Для нанесения первого слоя разбавлять 10 % воды. При температуре воздуха 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % покрытие является засохшим на поверхности прилбл. через 60 минут, по истечении 120 мин можно перекрашивать и через 24 часа является полностью пригодным к эксплуатации. Минимальная температура воздуха и подложки при нанесении + 5 °С.
Способ нанесения:	Валиком, кистью, распылением.
Кроющая способность:	от 5 до 7 кв.м./ 1 л - при нанесении в два слоя.
Разбавление:	Для первого покрытия при покраске сырого дерева или при покраске

	<p>больших площадей в условиях повышенной температуры можно разбавлять 10 - 30 % воды.</p> <p>Для нанесения распылением рекомендуется разбавлять приibl. 10 % воды. Иначе не разбавлять.</p>
Уход за инструментами:	После использования и перед перерывами инструменты помыть водой.
Правила безопасности труда:	С кожи продукт хорошо смывается водой. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). При попадании в глаза - длительное время промывать водой. В случае недомогания обратиться к врачу.
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Долговечность:	Долговечность системы 10 – 15 лет, в зависимости от степени загрязнения окружающей среды
Гарантия:	5 лет, при соблюдении условий применения.
Упаковки:	от 0,9 до 3,9 кг (0,75 - 3 л).
Условия хранения:	В прохладном месте. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.