

ECOLOR[®] S - Фасадная краска акрилатная структурная (SCH 31)

Применение:	Акрилатная краска ECOLOR S SCH 31 - разбавляемая водой краска с декоративным эффектом для финальной отделки поверхностей стен, бетонных панелей, гипсовых панелей, древесноволокнистых плит и иных облегченных строительных материалов и пластмасс. Обеспечивает защиту и придает однородность цвета подложки. Покрытие является паропроницаемым и гидрофобным.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 25070, испытан Техническим строительным испытательным институтом свидетельство № T06-0283/95 - R/101 и MV ČR рег. № PO - 1892/I-95.
Состав:	Смесь пигментов и наполнителей диспергированных в акрилатной дисперсии с примесью добавок. Не содержит формальдегид.
Оттенок:	Производится в белом цвете и, по договоренности, в оттенках в соответствии с фирменным каталогом цветов.
Параметры краски:	плотность: 1500 кг/м ³ содержание нелетучих компонентов: мин 63 % внешний вид: средневязкая жидкость.
Параметры высохшего покрытия:	внешний вид: матовый (зернистость до 1,6 мм) диффузионное сопротивление: прибл. 0,7
Подготовка поверхности:	а) <i>новые штукатурки:</i> должен быть завершен процесс карбонизации на глубину 1 - 2 мм б) <i>старые штукатурки:</i> удалить все отслаивающиеся покрытия, помыть струей воды под давлением с применением сапуната, поверхность отремонтировать и выравнять штукатуркой. в) <i>древесноволокнистые, древесностружечные и гипсовые плиты:</i> новые поверхности отшлифовать, устранить пыль и отслаивающиеся части. Все всасывающие поверхности пропитать пенетратором PENECO.
Способ применения:	ECOLOR S SCH 31 наносится в двух слоях. Второй слой наносится после полного высыхания первого. Интервал времени между нанесениями слоев зависит от погодных условий, время засыхания краски от 1 до 12 часов. При температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 65 % покрытие является просохшим до истечения 24 часов. Температура применения: 5 - 23 °C. При нанесении следует оберегать поверхность от попадания прямого солнечного света и, до засыхания, от дождя!
Способ нанесения:	Кистью, валиком.
Расход:	0,8 - 1,5 кг/кв.м - при нанесении в два слоя.
Разбавление:	Краска имеет консистенцию пригодную для нанесения валиком. В случае необходимости можно разбавлять пропиткой PENECO SCH 02.
Уход за инструментами:	После использования инструменты помыть водой и во время перерывов предохранять от засыхания.
Правила безопасности труда:	Невысохший на коже продукт хорошо смывается водой. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). При попадании в глаза промывать струей воды, в случае недомогания обратиться к врачу.
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Долговечность покрытия:	15 - 20 лет, в зависимости от степени загрязнения окружающей среды.
Гарантия:	5 лет
Условия хранения:	В прохладном месте. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.