

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ ДИСПЕРСИОННЫЕ

ECOLOR SPK – акрилатовая фасадная краска с поверхностью апельсиновой корки (SCH 25)

Употребление: ECOLOR SPK декоративная краска предназначена для заключительной отделки штукатурок, бетонных панелей, гипсокартоновых поверхностей и других облегченных строительных материалов. Она элегантна, красива, с необыкновенной поверхностной обработкой строительных конструкций. Покрытие гидрофобное (защищает от проникновения воды в конструкцию) и поэтому остаётся долгое время чистое.

Состав: Смесь наполнителей и пигментов диспергированных в акрилатовой дисперсии с добавками, не содержит формальдегид.

Оттенки: Производится в белом оттенке или в оттенках по фирменному набору образцов.

Параметры краски:

Плотность	1700 кг. / м ³
Содержание нелетучих компонентов	мин. 70 %

Параметры высохшего покрытия:

Водонепроницаемость	0,01 л / кв.м.
Эквивалентная диффузионная толщина	макс. 1 м
Прижимание к бетону	мин. 0,8 МПа

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, без биологического поражения и содержания солей.

- новые штукатурки** должны быть вызретыми до глубины 1 - 2 мм
- старые штукатурки** – все неприжимающиеся части устранить, обмыть напорной водой с добавкой сапоната, поверхность исправить и унифицировать
- древесностружечные, древесноволокнистые и гипсокартоновые плиты** - новые основания сошлифовать, обеспылить и устранить свободные части.

Применение: Краска ECOLOR SPK наносится горизонтальными мазками валика однослойно толщиной до 0,5 мм на грунт подготовленный с грунтовым покрытием PENECO SCH 02 после его полного высыхания. При температуре воздуха +20°C и относительной влажности воздуха приблизительно 65 %, время высыхания - сутки. Самая низкая температура воздуха и основания для нанесения - +5 °С, самая высокая +30°C. Во время нанесения надо крашенные поверхности защищать от солнечной радиации и до высыхания перед дождём. Наносится валиком или кистью. Рабочие инструменты после окончания работы вымыть водой и во время отдыха защищать от высыхания.

Разбавление: Краска подготовлена для работы с валиком. В случае необходимости её разбавить пенетратором PENECO SCH 02.

Расход: 1,2 до 2,0 кг. / кв.м. в зависимости от типа основания и требуемого пластичного эффекта.

Хранение: Изделие хранится в оригинальных тарах при температурах с +5 до 35 °С на местах защищённых от прямого влияния солнечной радиации и резкой смены температур. Изделие не должно замерзнуть. Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

Безопасность и гигиена:

Жидкая краска негорючая, раздражает прежде всего глаз, меньше кожу. Во время работы запрещается курить и принимать еду или напитки. Перед рабочим перерывом и после работы помыть руки водой и мылом и намазать восстановительным кремом. Во время работы пользоваться защитными приспособлениями и соблюдать принципы личной гигиены. В случае попадания в глаза, тщательно вымыть струей чистой воды, в более важных случаях обратиться к врачу.

Долговечность: 15 – 20 лет – в зависимости от меры загрязнения среды

Гарантия: 5 лет при условии соблюдения условий применения

Упаковка: 7,5; 17,5 кг.