
Применение:	Водоразбавляемая съёмная краска применяется для штукатурок после завершения карбонизации, бетонных поверхностей, агломерированных древесных материалов и бумажных поверхностей. Покрытие может быть в случайном контакте с продуктами питания, однако, не является предназначенным для этих целей.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 25070.
Состав:	Смесь наполнителей диспергированных в водной акрилатной дисперсии с примесью добавок. Не содержит формальдегид и тяжелые металлы!
Оттенок:	Производится в ненормированном белом цвете, можно тонировать малярными пастами.
Параметры краски:	содержание нелетучих компонентов: мин 65 % внешний вид: белая вязкая жидкость без чужеродных примесей
Параметры высушенного покрытия:	внешний вид: матовый
Подготовка поверхности:	Подложку очистить, удалить все отслаивающиеся покрытия, штукатурки красить только после завершения процессов карбонизации Гипсовые панели и новые штукатурки пропитать пенетратором PENECO.
Способ применения:	Краска EXIN-FULL имеет консистенцию пригодную для нанесения валиком. Для нанесения кистью или распылением можно разбавлять водой. Наносится в один или два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого. При температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % покрытие можно перекрашивать через 1 час. Минимальная температура воздуха и подложки при нанесении + 5 °C.
Способ нанесения:	Кистью, валиком, распылением.
Расход:	прибл. 1 кг/ 5 - 10 кв.м - в зависимости от подложки., при нанесении в два слоя.
Разбавление:	Краска имеет консистенцию пригодную для нанесения валиком. В случае необходимости можно разбавлять водой.
Уход за инструментами:	После использования инструменты помыть водой.
Правила безопасности труда:	Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). Беречь от детей!
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Условия хранения:	В прохладном месте. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.