

FIXASIL[®] M – Пропитка силикатная модифицированная (SCH 04)

Применение:	Силикатная пенетрация FIXASIL M предназначена для использования в качестве грунтового слоя для всех силикатных поверхностей и известковых штукатурок, которые будут финально отделываться силикатной краской COLORSIL M - SCH 33. Пропитка увеличивает совместимость целой системы, регулирует водопоглощаемую способность обработанных поверхностей а у чистых известковых штукатурок подготавливает мостик для адгезии финального покрытия.
Непригоден:	Для пластмасс, штукатурок с содержанием солей и биологически пораженных поверхностей.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 28133, испытан Высшей школой химической технологии в Праге и TAZÚS – свидетельство № T 06 - 0452/95 - R/153.
Состав:	Силикатное связующее с добавлением чистой акрилатной дисперсии, биоцидов и гидрофобизирующих добавок. Не содержит формальдегид и тяжелые металлы!
Параметры:	
Плотность:	1030 кг/м ³ (1100 кг/м ³ - концентрат)
Содержание нелетучих компонентов:	мин. 10 % (33 % - концентрат)
Внешний вид:	Молочно-белая жидкость.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть компактная, очищенная и сухая, без грязи, пыли, без плесени и др. биологических заражений, также без неорганического налета. Старые силиконовые, акрилатные или поливинилацетатные покрытия должны быть отстранены. Штукатурку окрашивать после завершения процесса карбонизации на глубину припл. 1 - 2 мм, т.е., припл. 4 недели после их завершения. В случае содержания водорастворимых солей в подложке необходимо подготовку поверхности проконсультировать с техниками фирмы.
Предупреждение:	Все неокрашиваемые поверхности должны быть основательно прикрыты - оставляет несмываемые следы на всех силикатных поверхностях (стекло, глазурь, плитка)!
Способ применения:	Наносится при температуре в пределах от 5 до 35 °С. Время засыхания (карбонизации) от 12 до 24 часов, в зависимости от погодных условий. Окрашиваемую поверхность беречь от прямого солнечного света и, до засыхания, от дождя. Наносится только в один слой.
Способ нанесения:	Кистью, валиком, распылением.
Крюющая способность:	5 - 10 кв.м/1л, в соответствии с впитывающей способностью подложки.
Разбавление:	Поставляется в консистенции пригодной к употреблению - не разбавлять! У поставок концентратов способ разбавления питьевой водой обозначен на этикетке.
Уход за инструментами:	После использования инструменты помыть водой.
Правила безопасности труда:	Продукт является сильной щелочью. При попадании на кожу немедленно помыть водой пораженное место. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). При попадании в глаза - длительное время промывать струей воды. Беречь от детей!
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Упаковки:	от 5 до 10 л.
Условия хранения:	В прохладном месте, но при температуре воздуха выше 0 °С. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.