

IMPRANAL[®] - Лессирующий лак тонкослойный (SCH 20)

Применение:	Тонкослойная лессирующая краска IMPRANAL предназначена для покрытий древесины в интерьерах и экстерьерах, напр., для облицовки балконов и фасадов, пергол, садовой мебели, окон, дверей и т.д. Предохраняет дерево от атмосферных влияний и старения. Предназначен также для использования в интерьерах с повышенными требованиями к гигиене, напр., в столовых, школах, больницах и т.п. Покрытие может быть в кратковременном контакте с продуктами питания, однако, сам для этих целей не предназначен. непригоден для обработки древесины пораженной плесенью и грибами, которую необходимо вначале обработать каким-нибудь биоцидным средством, напр., IMPRANAL BIO.
Официальные рекомендации:	Утвержден Государственным институтом здравоохранения Чешской республики рег. № ZŽP 12-3305/95.
Свойства:	Безвреден для растений и окружающей среды, является светоустойчивым, легко перекрашиваемым, с хорошей адгезией к подложке, упругостью, а также без запаха.
Защитные действия:	Предохраняет от УФ-лучей, разбрызгивающейся воды, загрязнением и, таким образом, от погодных условий.
Состав:	Смесь светоустойчивых прозрачных пигментов в чистой акрилатной дисперсии со специальными добавками.
Параметры:	плотность: 1030 кг/м ³ содержание нелетучих компонентов: бесцветный - мин. 15 %, цветные оттенки - мин 17,5 % время засыхания: 60 мин при температуре 23 °C и отн. влажности 65 %.
Внешний вид покрытия:	Матовый.
Запах:	Собственный, приятный запах продукта исчезает после засыхания.
Оттенок:	дуб, античный дуб, орех, грецкий орех, каштан, красное дерево, палисандр, пиния, эбеновое дерево, белый.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть очищенная, сухая и отшлифованная.
Способ применения:	Влажность окрашиваемой древесины не должна быть выше 25 %. Для нанесения первого слоя разбавляется 10 - 20 % воды. После засыхания отшлифовать тонким наждачным полотном для удаления мелких щепинок дерева и, таким образом, получения более совершенной поверхности. После чего нанести второй слой в неразбавленном состоянии.
Способ нанесения:	Кистью, валиком, распылением, окунанием.
Кроющая способность:	10 - 15 кв.м/1л, при нанесении в два слоя.
Разбавление:	По мере необходимости - водой.
Уход за инструментами:	После использования и перед перерывами инструменты помыть водой.
Правила безопасности труда:	Не высохший на коже продукт хорошо смывается водой. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). Беречь от детей!
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Условия хранения:	В прохладном месте, но при температуре воздуха выше 0 °C. Беречь от мороза!
Долговечность покрытия:	10 - 15 лет
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.

