

PENESCO[®] - Дисперсионная пропитка

(SCH 02)

Применение:	Дисперсионная пенетрация предназначена для использования в качестве первого слоя для всех пористых строительных материалов, которые будут финально отделываться акрилатными фасадными красками ECOLOR, ECOLOR S и интерьерными красками EXIN, EXIN FULL, ECOLOR IN, ECOLOR UNI, также KARTMAL и PLASTYP при их применении на гипсовых панелях и всасывающих строительных материалах. Покрытие является гидрофобным и применяется для подготовки поверхности под любые акрилатные краски.
Официальные рекомендации:	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 20168 и TAZÚS - свидетельство № T 06 - 0283/95 - R/100.
Состав:	Водная акрилатная дисперсия с добавками, не содержит формальдегид и тяжелые металлы!
Параметры:	
плотность:	1020 кг/м ³ (1050 кг/м ³ - концентрат)
содержание нелетучих компонентов:	мин. 10 % (49 % - концентрат)
внешний вид:	молочно-белая жидкость
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть компактная, очищенная и сухая. Следует очистить подложку от старой краски. Новые бетон и штукатурку окрашивать после завершения процессов твердения и карбонизации. Все неокрашиваемые поверхности должны быть основательно прикрыты!
Способ применения:	Наносится в один слой. При температуре воздуха и основания выше 20 °C и относительной влажности 65 % импрегнированное покрытие можно перекрашивать уже через 1 час. Минимальная температура при нанесении + 5 °C.
Способ нанесения:	Кистью, валиком, распылением.
Кроющая способность:	5 - 10 кв.м/л, в соответствии с впитывающей способностью подложки.
Разбавление:	Поставляется в консистенции пригодной к употреблению - не разбавлять! У поставок концентратов способ разбавления обозначен на этикетке.
Уход за инструментами:	После использования инструменты помыть водой.
Правила безопасности труда:	Невысохший на коже продукт хорошо смывается водой. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). При попадании в глаза - длительное время промывать струей воды. Беречь от детей!
Пожарно-техническая характеристика:	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
Упаковки:	от 1 до 10 л.
Условия хранения:	В прохладном месте, но при температуре воздуха выше 0 °C. Беречь от мороза!
Срок хранения:	12 месяцев со дня изготовления.