

# PENESCO® EXTRA - Дисперсионная пропитка усиленного действия

(SCH 02.0010)

---

---

<b>Применение:</b>	Благодаря хорошей проникающей способности, дисперсионная пенетрация <b>PENESCO® EXTRA</b> предназначена для использования в качестве грунтового покрытия для любых поверхностей из бетона, которые будут финально отделываться акрилатными фасадными красками ECOLOR, ECOLOR S и интерьерными красками EXIN, EXIN FULL, ECOLOR IN, ECOLOR UNI, также KARTMAL и PLASTYP при их применении на гипсовых панелях и всасывающих строительных материалах. Покрытие является гидрофобным и применяется для подготовки поверхности под любые акрилатные краски.
<b>Официальные рекомендации:</b>	Утвержден Главным гигиенистом Чешской республики рег. № 20168 и TAZÚS - свидетельство № T 06 - 0283/95 - R/100.
<b>Состав:</b>	Водная акрилатная дисперсия с добавками, не содержит формальдегид и тяжелые металлы!
<b>Параметры:</b>	
<b>плотность:</b>	1020 кг/м <sup>3</sup> (1050 кг/м <sup>3</sup> - концентрат)
<b>содержание нелетучих компонентов:</b>	мин. 10 % (49 % - концентрат)
<b>внешний вид:</b>	молочно-белая жидкость
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть компактная, очищенная и сухая. Следует очистить подложку от старой краски. Новые бетон и штукатурку окрашивать после завершения процессов твердения и карбонизации. Все неокрашиваемые поверхности должны быть основательно прикрыты!
<b>Способ применения:</b>	Наносится в один слой. При температуре воздуха и основания выше 20 °C и относительной влажности 65 % импрегнированное покрытие можно перекрашивать уже через 1 час. Минимальная температура при нанесении +5 °C.
<b>Способ нанесения:</b>	Кистью, валиком, распылением.
<b>Кроющая способность:</b>	5 - 10 кв.м/л, в соответствии с впитывающей способностью подложки.
<b>Разбавление:</b>	поставляется в консистенции пригодной к употреблению - <b>не разбавлять!</b> У поставок концентратов способ разбавления обозначен на этикетке.
<b>Уход за инструментами:</b>	После использования инструменты помыть водой.
<b>Правила безопасности труда:</b>	Невысохший на коже продукт хорошо смывается водой. Во время работы нельзя есть, пить и курить. Использовать средства защиты от поражения глаз (защитные очки) и кожи (перчатки и защитная одежда). При попадании в глаза - длительное время промывать струей воды. Беречь от детей!
<b>Пожарно-техническая характеристика:</b>	В соответствии с нормой ČSN 65 0201 продукт не является горючей жидкостью.
<b>Упаковки:</b>	от 1 до 10 л.
<b>Условия хранения:</b>	В прохладном месте, но при температуре воздуха выше 0 °C. Беречь от мороза!
<b>Срок хранения:</b>	12 месяцев со дня изготовления.